



SBI
ZI Le tertre Landry
70200 LURE

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 30/06/2024

Page 1/1

Site : CARRIERE DE BOURNOIS
Granulats : 0/4 C Bournois
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé secondaire
Usage : Bétons hydrauliques

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Code A sauf f B

Classe granulaire

0 4


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB
							4	5.6	8		
Etendue e	6		40		40		10			0.6	
V.S.S.+U	18.0		45.2		69.3		100.0			3.71	2.00
V.S.S.	16.0		41.2		65.3		99.0			3.56	1.50
V.S.I.	10.0		1.2		25.3		89.0	95.0	100.0	2.96	
V.S.I.-U	8.0		0.0		21.3		87.0	94.0		2.81	

Partie informative

Résultats de production

du 28/03/23 au 29/11/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB
Maximum	15.9	19.4	25.3	37.4	53.2	74.8	97.8	100.0	100.0	3.53	1.50
Xf+1.25xEcart-types	13.7	17.1	23.6	34.2	49.6	72.5	96.9	100.0	100.0	3.42	1.52
Moyenne Xf	11.7	14.9	21.2	31.0	45.3	67.6	94.2	99.9	100.0	3.26	1.09
Xf-1.25xEcart-types	9.7	12.6	18.8	27.7	40.9	62.6	91.5	99.4	100.0	3.09	0.67
Minimum	9.1	11.9	17.2	25.7	38.2	59.7	87.8	98.4	100.0	2.97	0.25
Ecart-type	1.60	1.80	1.92	2.60	3.49	3.97	2.19	0.40	0.00	0.130	0.341
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16



WIL 11.07.04.449 (c) Arcode 1996,2023

LABORATOIRE

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE

LABORROUTE
LORRAINE