



**SBI**  
ZI Le terre Landry  
70200 LURE

# Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 30/06/2024  
Page 1/1

**Site :** CARRIERE DE BOURNOIS  
**Granulats :** 16/22 C Bournois  
**Pétrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé secondaire  
**Usage :** Bétons hydrauliques

## Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

### Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

### Catégorie

Code A

### Classe granulaire


16 22.4

	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139						FI	LA	MDE
	0.063	d/2 8	d 16	D 22.4	1.4D 31.5	2D 45			
Etendue e			15	15					
V.S.S.+U	1.8	6.0	25.0	100.0					
V.S.S.	1.5	5.0	20.0	99.0		20.0	30.0		
V.S.I.			5.0	84.0	98.0	100.0			
V.S.I.-U			0.0	79.0	97.0				

## Partie informative

### Résultats de production

	du 28/03/23 au 11/12/23						FI	LA	MDE
	0.063	8	16	22.4	31.5	45			
Maximum	1.3	4.8	18.7	98.8	100.0	100.0			
Xf-1.25xEcart-types	1.2	2.7	17.7	98.4	100.0	100.0			
Moyenne Xf	0.7	1.4	12.9	95.4	100.0	100.0	6.2	21.6	14.6
Xf-1.25xEcart-types	0.3	0.1	8.1	92.3	100.0	100.0			
Minimum	0.1	0.3	5.1	88.4	100.0	100.0			
Ecart-type	0.34	1.05	3.82	2.43	0.00	0.00			
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	1	1	1



WIL 11.07.04.449 (c) Arcode 1996,2023

LABORATOIRE

**LABORROUTE**  
**LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE