



**SBI**  
ZI Le terre Landry  
70200 LURE

# Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 30/06/2024

Page 1/1

**Site :** CARRIERE DE BOURNOIS  
**Granulats :** 4/16 C Bournois  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé secondaire  
**Usage :** Bétons hydrauliques

## Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

### Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

### Catégorie

Code A

### Classe granulaire

4 16


	0.063	d/2 2	d 4	D/2 8	D 16	1.4D 22.4	2D 31.5	FI	LA	MDE
Etendue e				35						
V.S.S.+U	1.8	6.0	20.0	66.0	100.0					
V.S.S.	1.5	5.0	15.0	60.0	99.0			20.0	30.0	
V.S.I.			0.0	25.0	84.0	98.0	100.0			
V.S.I.-U			0.0	19.0	79.0	97.0				

## Partie informative

### Résultats de production

du 28/03/23 au 11/12/23

	0.063	2	4	8	16	22.4	31.5	FI	LA	MDE
Maximum	1.8	3.4	8.9	51.9	99.3	100.0	100.0			
Xf+1.25xEcart-types	1.5	2.8	6.1	46.0	98.4	100.0	100.0			
Moyenne Xf	1.0	1.8	3.7	35.4	96.7	100.0	100.0	7.1	21.6	14.6
Xf-1.25xEcart-types	0.5	0.9	1.3	24.8	95.0	100.0	100.0			
Minimum	0.5	0.7	1.7	25.1	94.1	100.0	100.0			
Ecart-type	0.41	0.77	1.90	8.48	1.36	0.00	0.00			
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	1	1	1



LABORATOIRE

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE

**LABORROUTE**  
**LORRAINE**