

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 0/4 CNL
Péetrographie : Granite
Elaboration : Concassé Non Lavé

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code a


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	MB
Etendue e	6					20	10			
V.S.S.+U	11.5					65.7	97.0			2.50
V.S.S.	9.5					61.7	95.0			2.00
V.S.I.	3.5					41.7	85.0	98.0	100.0	
V.S.I.-U	1.5					37.7	83.0	97.0	100.0	

Partie informative

Résultats de production

du 02/05/23 au 29/11/23


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	MB
Maximum	9.0	12.0	18.6	27.9	42.7	61.5	91.0	100.0	100.0	1.75
Xf+1.25xEcart-typ	8.3	10.6	15.8	23.9	37.6	58.3	89.7	100.0	100.0	1.21
Moyenne Xf	6.5	8.4	12.2	17.9	29.0	51.7	87.4	99.6	100.0	0.81
Xf-1.25xEcart-typ	4.8	6.2	8.6	12.0	20.3	45.1	85.0	99.0	100.0	0.40
Minimum	3.8	5.3	7.7	10.2	19.5	41.9	85.1	98.4	100.0	0.25
Ecart-type	1.39	1.80	2.87	4.75	6.92	5.29	1.88	0.50	0.00	0.324
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19



LABORATOIRE

**LABO ROUTE
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT



ENTREPRISE