

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 6.3/10 CNL
Péetrographie : Granite
Elaboration : Concassé Non Lavé

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code B III


	0.063	0.5	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4D 14	2D 20	F	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10	10									
V.S.S.+U	2.3		6.0	15.0	100.0									
V.S.S.	2.0		5.0	10.0	96.5			25.0		35.0		20.0		
V.S.I.			0.0	0.0	86.5	98.0	100.0							50
V.S.I.-U			0.0	0.0	81.5	97.0								

Partie informative

Résultats de production

du 02/05/23 au 29/11/23

	0.063	0.5	3.15	6.3	10	14	20	F	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Maximum	1.7	3.3	3.5	8.8	97.7	100.0	100.0		17.0					
Xf+1.25xEcart-types	1.4	2.1	2.4	6.5	95.5	100.0	100.0		12.8					
Moyenne Xf	1.0	1.4	1.6	4.3	91.5	100.0	100.0	0.7	7.9	18.1	29.9	5.00	11.8	56
Xf-1.25xEcart-types	0.5	0.7	0.7	2.1	87.5	100.0	100.0		3.0					
Minimum	0.2	0.4	0.4	1.9	84.4	100.0	100.0		4.7					
Ecart-type	0.34	0.58	0.68	1.79	3.20	0.00	0.00		3.90					
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	1	7	1	1	1	1	1



LABORATOIRE

**LABO ROUTE
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT



ENTREPRISE