



SBI
ZI Le terre Landry
70200 LURE

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 30/06/2024

Page 1/1

Site : Carrière de VELLECHEVREUX
Granulats : 16/22 C Vellechevreux
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé secondaire
Usage : Bétons hydrauliques

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Classe granulaire

16 22.4

Catégorie

Code A


	0.063	d/2 8	d 16	D 22.4	1.4D 31.5	2D 45	FI	LA
Etendue e			15	15				
V.S.S.+U	1.8	6.0	25.0	100.0				
V.S.S.	1.5	5.0	20.0	99.0			20.0	30.0
V.S.I.			5.0	84.0	98.0	100.0		
V.S.I.-U			0.0	79.0	97.0			

Partie informative

Résultats de production

du 09/02/23 au 11/12/23

	0.063	8	16	22.4	31.5	45	FI	LA
Maximum	1.4	2.6	19.8	97.3	100.0	100.0		
Xf+1.25xEcart-types	1.2	2.1	18.3	97.4	100.0	100.0		
Moyenne Xf	0.7	1.1	13.9	95.3	100.0	100.0	10.3	24.0
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0.1	9.5	93.2	100.0	100.0		
Minimum	0.1	0.1	9.4	91.0	100.0	100.0		
Ecart-type	0.40	0.78	3.55	1.68	0.00	0.00		
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	1	1



WIL 11.07.04.449 (c) Arcade 1996,2023

LABORATOIRE

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE

LABORROUTE
LORRAINE

(Signature manuscrite)