



SBI
ZI Le terre Landry
70200 LURE

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 30/06/2024
Page 1/1

Site : Carrière de VELLECHEVREUX
Granulats : 4/16 C Vellechevreux
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé secondaire
Usage : Bétons hydrauliques

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Classe granulaire

4 16

Catégorie

Code A


	0.063	d/2 2	d 4	D/2 8	D 16	1.4D 22.4	2D 31.5	FI	LA
Etendue e			15	35	15				
V.S.S.+U	1.8	6.0	20.0	66.0	100.0				
V.S.S.	1.5	5.0	15.0	60.0	99.0		20.0	30.0	
V.S.I.			0.0	25.0	84.0	98.0	100.0		
V.S.I.-U			0.0	19.0	79.0	97.0			

Partie informative

Résultats de production

du 09/02/23 au 11/12/23

	0.063	2	4	8	16	22.4	31.5	FI	LA
Maximum	1.7	3.5	6.8	46.8	98.6	100.0	100.0		
XP-1.25xEcart-types	1.8	2.7	5.3	44.6	98.0	100.0	100.0		
Moyenne Xf	1.2	1.8	3.3	35.6	96.3	100.0	100.0	14.1	24.0
XP-1.25xEcart-types	0.6	0.8	1.3	26.6	94.6	100.0	100.0		
Minimum	0.0	0.6	0.9	25.0	93.7	100.0	100.0		
Ecart-type	0.50	0.75	1.60	7.22	1.33	0.00	0.00		
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	1	1



WIL 11.07.04.449 (c) Arcade 1996,2023

LABORATOIRE

LABORROUTE
LORRAINE

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE